

2025年12月度 炭焼き部会レポート

2026/01/01

炭焼き部会 一級面リレポート

<12月の活動概要>

- 今夏以降の竹炭焼きでは、短時間で良質な炭を焼くことができています。今月も通常の窯(MK-1による硬い炭)と無煙炭化器(軟らかい炭)で炭焼きを行いました。窯出し日の作業中に雨が降り出し、選別・磨きを中止しましたが、炭化時間が非常に短かつたにもかかわらず、収炭率は非常に良いものでした(25.9%)。
 - 火入れ:約3.5時間、自発炭化:約2時間、精錬:約1時間、最高温度:767°C
- 特別プログラムは例年に倣って「正月飾り(ミニ門松)作り」でしたが、今回は残念ながら応募者のキャンセルがあり参加者ゼロ。部会員だけでミニ門松作り正月飾りの準備を炭焼きと並行して行いました。
- 親子自然体験部会のイベント「落ち葉搔きと焼き芋」を宮谷戸窯で行い、参加した親子と一緒に落ち葉搔きを楽しみました。

12月度 活動レポート 第1週

– 12月3日（水）9:00～12:00

- 正月飾り用の竹の伐採
- こも編み

– 12月5日（金）9:00～12:00

- 窯詰め用炭材の計量・薪の確認
- 正月飾り用の竹の伐採

– 12月6日（土）9:00～12:00

- 窯詰め（MK-1使用、竹炭）
 - 重量：55.75 kg
- 正月飾り準備（こも編み）

10:30～11:30

- 里山保全体験（親子自然体験部会）
「落ち葉搔きと焼き芋」



12月度 活動レポート 第2週

- 12月10日（水）9:00～12:00
 - 正月飾り用ミニ門松の採寸およびはかまのセット組み
 - 正月飾り用のこも編み
 - 福枝の成形

- 12月12日（金）9:00～12:00
 - 煙突設置
 - 次年度炭焼き用炭材の伐採（樹齢3年以上、5本）
 - 料理準備、正月飾り用のこも編み

- 12月13日（土）9:00～12:00
 - 火入れ(MK-1)
 - 特別プログラム「正月飾り」
 - 軟炭焼き(無煙炭化器使用)、薪割り



12月度 活動レポート 第3週

– 12月17日（水）9:00～12:00


- 福枝作り(690本完成)
- 正月飾り作り
(ミニ門松の採寸とセット)

– 12月19日（金）9:00～12:00

- 煙突撤去 & 清掃
- 正月飾り作り継続
(ミニ門松の採寸とセット／70セット)

– 12月20日（土）9:00～12:00

- 窯出し (MK-1) ※雨のため選別せず
 - MK-1 (硬炭) : 14.43 kg (出炭、25.9%)
 - 無煙炭化器 (軟炭) : 13.7 kg
- 正月飾り作り (ミニ門松の完成)
- 次月（1月）の予定表配布・説明



< ドラム缶窯 MK-1による炭焼き >

- 炭材：長さ68 cm (伐採日 2025年1月16日、竹割り日 3/15)
- 乾燥日数 竹割後：252日 (~約8ヶ月)
- 入炭材量： 55.75 kg 乾燥減量：33.45%
- 出炭量： 14.43 kg (25.88%)
- 良炭量： XX kg (XX%)
※ 窯出し日の天候：雨のため、選別作業は延期
- 採取竹酢液： 7.0 L
(比較／対前月)



2025年11月度／炭材 (伐採日 2025年1月8日 3年以上の成長竹)

入炭材量：56.34 kg、乾燥減量：39.4%、木酢液採取量：9.12 L

出炭量（率）：13.05 kg (23.2%)、良炭量（率）：7.35 kg (13.1%)


2025年12月13日(土) 宮谷戸 MK-1改修窯 竹炭焼き結果

第261回(窯改修後19回目) 炭焼き、気温 5.4°C、天気 曇り 時々晴れ

炭材:長さ68 cm 長寸 (伐採日 2025年1月16日 3年以上の成長竹 乾燥日数(3月15日、割竹)252日、33.45% 重量減)

入炭材量: 55.75 Kg 採取竹酢液7.0 L 出炭量: 14.43 Kg(25.88%) 良品:XX Kg(XX%)

MK-1 窯下部
最高温度767°C



<里山保全体験 「落ち葉掃きと焼き芋」>

親子自然体験部会イベント

日時:12月6日(土) 10:30~11:30会場:宮谷戸窯

参加者:2家族10名



集めた落ち葉は落ち葉溜めに…
落ち葉プールにジャンプ!!!



このあとは
ばじょうじで
焼き芋を堪能